■コーティング剤

●コーティング剤

屋外や長期にわたる計測の場合に，ゲージが吸湿するのを防ぐため，ゲージおよびゲージ端子の上に塗布する防湿処理剤です。

◎：優れている
○：やや優れている
△：やや劣っている
×：劣っている

型式名	C-1B	C-4	C-5	AK-22	VMTAP	ARALDITE-T,-CHAMATITE-Y	KE-4898W	
タイプ	ホットメルト型	ホットメルト型	ゴム系溶剤型	特殊粘土	ゴム系圧着型	2液型(1:1)	ゴム系溶剤型	シリコーン系溶液型
使用温度範囲	−30〜40℃	−50〜60℃	−269〜60℃	−196〜170℃	−30〜80℃	−50〜100℃	−20〜70℃	−50〜200℃
硬化条件	加熱溶解 室温で硬化	加熱溶解 室温で硬化	溶解乾燥 室温半日	圧着	圧着	室温 24時間	溶解乾燥 室温半日	溶解乾燥 室温半日
防湿・防水	◎	◎	◎	◎	○	△	○	△
機械的保護	△	△	△	△	△	◎	△	△
耐油性	△	△	△	△	△	○	△	△
アルコール類	○	○	○	○	○	○	○	○
トルエン等	×	×	×	×	×	○	×	×
耐弱アルカリ性	○	○	○	○	○	○	△	△
耐弱酸性	○	○	○	○	○	○	△	△
内容量	500g	500g	100g	500g	38mm×6m	T:170g C:1.8kg	1.5kg	100g
材質	パラフィンワックス	マイクロクリスタリンワックス	ブチルゴム	ブチルゴム+無機添加物	ブチルゴム系	エポキシ系	クロロプレンゴム	シリコーン系
色	白色	白色	淡黄色	暗緑色	黒色	主剤:淡乳白色 硬化剤:淡黄色	黒色	乳白色
特長	加熱して，溶かし筆などで塗布します。多層コーティングの下層用に適します。	粘着性にすぐれ，壁面への塗布に適しています。	極低温での拘束が少ないコーティング剤です。	粘土状であるため施工が容易です。 使用温度範囲が広い。	テープ状であるため施工が容易です。	機械的保護の効果が高く，多層コーティングの上層用に適します。	多層コーティングの最終仕上げに適します。	耐熱性の高いコーティング剤です。

注）ご使用にあたっては，添付の取扱説明書をよくお読みの上，ご使用ください。

■高温ゲージ用アクセサリ

●HTG高温用アクセサリ

名称	型式名	仕様	数量
高温はんだ	HTG-S-B	溶融温度 309℃ 最高使用温度300℃	棒状40cm 2本
高温はんだ用フラックス	HTG-S-F	成分系 無機酸+アルコール	20g
耐熱ガラスチューブ	HTG-G-TUBE	内径　1.5mm 長さ　1m	10本
耐熱テフロンテープ	HTG-T-TAPE	耐熱温度　200℃ 12.7mm幅	32.9m巻
耐熱ガラステープ	HTG-G-TAPE	耐熱温度　350℃ 25mm幅	33m巻

※耐熱ガラステープの耐熱温度350℃は短期間の場合の仕様となります。